



São Carlos S/A
Ind. de Papel e Emb.

Certificado de Qualidade de Fornecimento

Cliente **ESTOQUE DE ARQUIVO**

Data do Laudo **04/02/2019**

Material testado **Caixas de Papelão Ondulado**

OF No **ARQ**

Boletim: 48490

Referencia **Arquivo Padrão**

Medidas **x x**

Nota Fiscal

Quantidade de Caixas

Testes	Gramatura (NBR11950)	Espessura (NBR6739)	Coluna (NBR6737)	Mullen (NBR6735)
1	412	2,80	4,10	4,30
2	409	2,80	4,00	4,30
3	398	2,80	4,00	4,30
4	415	2,80	3,90	4,30
5	420	2,80	4,30	4,30
Máximo	420	2,80	4,30	4,30
Mínimo	398	2,80	3,90	4,30
Média	410	2,80	4,06	4,30
Unidade de Medida	g/m ²	mm	Kgf/cm	Kgf/cm ²

Observações:

Prazo de validade:

Sob condições ideais, ou seja, de 20º a 23ºC e umidade relativa de 50 a 65%, o papel tem validade de 2 anos.

SILVIO DONIZETTI DA SILVA JUNIOR

INSPETOR DE QUALIDADE